



L'APROCHIMIDE S.r.l.

**AZIENDA PRODOTTI CHIMICI
MINERALI E DERIVATI**

Uffici e Deposito:
Viale della Repubblica, 74
20053 MUGGIO' (MI) - ITALIA

Tel. +39.039.792651
Fax +39.039.794415
e-mail: mailbox@aprochimide.it
Internet: www.aprochimide.it

MICROSFERE DI VETRO 3FB

Nome commerciale

MICROSFERE DI VETRO 3FB

Trattamenti superficiali

A1 (con trattamento silanico di adesione per vernici bicomponenti)
A10 (con trattamento silanico di adesione per vernici a solvente)
A14 (con trattamento silanico di adesione per vernici all' acqua e per termoplastici / termocolati)
TP (con trattamento flottante e di adesione per vernici a solvente)
H (siliconate)

Descrizione chimica

sfere di vetro

Composizione chimica

SiO₂ 70 - 73 %
Na₂O 13 - 15 %
K₂O 0,2 - 0,6 %
CaO 7 - 11 %
MgO 3 - 5 %
Al₂O₃ 0,5 - 2 %

assenza di Silice libera

Granulometria

Residuo al setaccio - cumulativo		
Settaccio	MIN	MAX
µm	%	%
850		
710		2
600		10
355	30	70
212	70	100
125	95	100
FONDO	100	100

Qualità

80% qualità visibile (metodo d'analisi EN-1423)
< 5% granuli di vetro e altre particelle