



L'APROCHIMIDE S.r.l.

**AZIENDA PRODOTTI CHIMICI
MINERALI E DERIVATI**

Uffici e Deposito:
Viale della Repubblica, 74
20053 MUGGIO' (MI) - ITALIA

Tel. +39.039.792651
Fax +39.039.794415
e-mail: mailbox@aprochimide.it
Internet: www.aprochimide.it

MICROSFERE DI VETRO 3S FUSO 3

Nome commerciale	MICROSFERE 3S Fuso3
Trattamenti superficiali	A10 (con trattamento silanico di adesione per vernici a solvente) A14 (con trattamento silanico di adesione per vernici all' acqua e per termoplastici / termocolati) TP (con trattamento flottante e di adesione per vernici a solvente) H (siliconate)
Descrizione chimica	sfere di vetro
Composizione chimica	SiO ₂ 70 - 73 % Na ₂ O 13 - 15 % K ₂ O 0,2 - 0,6 % CaO 7 - 11 % MgO 3 - 5 % Al ₂ O ₃ 0,5 - 2 % assenza di Silice libera
Granulometria	Residuo al setaccio - cumulativo Setaccio MIN MAX µm % % 850 0 0 600 5 20 300 30 75 180 85 100 F 100 100
Qualità	80% qualità visibile (metodo d'analisi EN-1423) < 5% granuli di vetro e altre particelle