L'APROCHIMIDE S.r.l.
AZIENDA PRODOTTI CHIMICI
MINERALI E DERIVATI

Uffici e Deposito:
Viale della Repubblica, 74
20053 MUGGIO' (MI) - ITALIA

Tel. +39.039.792651
Fax +39.039.794415
e-mail: mailbox@aprochimide.it
Internet: www.aprochimide.it

MICROSFERE DI VETRO
FUSO 3 CE 125-850

Nome commerciale **MICROSFERE Fuso3 CE 125-850**

Descrizione chimica sfere di vetro

Composizione chimica

SiO2	70 - 73 %
Na2O	13 - 15 %
K2O	0,2 - 0,6 %
CaO	7 - 11 %
MgO	3 - 5 %
Al2O3	0,5 - 2 %

assenza di Silice libera

Granulometria

Residuo al setaccio - cumulativo

Setaccio µm	%	MIN %	MAX
1000	0	2	
850	0	10	
600	5	40	
355	50	90	
212	80	100	
125	95	100	

Qualità

80% qualità visibile (metodo d'analisi EN-1423)
< 5% granuli di vetro e altre particelle

CE

Maggio 2007